




Q 40-150

Epoxy Primer

Ominaisuudet

40-150 on kromaattiton epoksihartsiiin perustuva märkä-märässä täyteaine, joka on suunniteltu hyötyajoneuvojen pinnoittamiseen ja autojen korjausmaalaukseen. Erittäin hyvä juoksevuus, erittäin nopea kuivuminen ja erinomainen ylisumun imeytyminen takaavat nopean päällemaalattavuuden jo 30-45 minuutin kuluttua ja samalla optimaalisen kiillon säilyvyyden. Soveltuu erinomaisesti pohjamaaliksi polyesterivartalon täyteaineille ja polyesterisuihkutusaineille. Tarttuu teräs-, alumiini- ja sinkittyihin alustoihin.

Fyysiset ominaisuudet



12 month



2004/42/IIB(c)(540)<540



Paint + hardener 2:1 by volume
Dilution for 40-150 Epoxy Primer,
addition 10 - 25 %

Käyttää



16 - 22 s
4 mm DIN



1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar



1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 2



1. 5 - 10 min.
2. 5 - 10 min.
3. 10 - 15 min.



25 - 50 µm

Kuivuminen



10 - 15 min



30 - 45 min



-



-



-

Varastointi



Säilytä tuote tuuletetussa paikassa. Pidä poissa suoralta auringonvalolta.
Säilytä +5°C ja 20°C välillä.

Turvallisuus



Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.



Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietojemme mukaan annetut tiedot ovat viimeisimmän standardin mukaisia ja perustuvat vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta. Tekijänoikeus: Q-Company Int. GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.