



Q 40-277

XTRM-DRY Primer

Ominaisuudet

40-277 soveltuu hiontaan alle tunnin huoneenlämmössä. Tämä tuote sopii myös märkä-märälle -tekniikkaan. Se sisältää korroosionestoaineita ja takaa siten kestävä pinnan.

40-277 voidaan levittää teräkselle tai galvanoidulle metallilevyille, hiottuille maalikerroksille, alumiinille, GRP:lle sekä reaktiivisille ja epoksipohjamaaleille.

Fyysiset ominaisuudet



40-277-3501



40-277-3502



40-277-3503



VOC

2004/42/WE/IIB(c)(540) <540



40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 0 - 5%



40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 20-30



12 month

Käyttää



24 - 26 s
4 mm DIN



12 - 16 s
4 mm DIN



1,2 - 1,9 mm
3-4 bar



1,3 - 1,4 mm
3-4 bar




2 bar



3



1



Between the coatings
Before the oven drying

5 min

10 min

Consumption: 50 µm, 8 - 10 m²/l



80 - 100 µm



P400 - P500



P600 - P1000

Kuivuminen



sandable after 1h



sandable after 15 min



sandable after 5 min



60 min

Varastointi



Säilytä tuote tuuletetussa paikassa. Pidä poissa suoralta auringonvalolta.
Säilytä +5°C ja 20°C välillä.

Turvallisuus



Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.



Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietojemme mukaan annetut tiedot ovat viimeisimmän standardin mukaisia ja perustuvat vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta. Tekijänoikeus: Q-Company Int. GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.

Version: 25-10-2022