



# Q 40-150

# Epoxy Primer

## Kenmerken

40-150 is een chromaatvrije nat-in-nat plamuur op basis van epoxyhars voor het coaten van bedrijfsvoertuigen en het overspuiten van auto's. Zeer goede vloeï, zeer snelle droging en de uitstekende opname van spuitniveau zorgen voor een snelle overschilderbaarheid na slechts 30-45 minuten en tegelijkertijd een optimaal glansbehoud. Uitermate geschikt als primer voor polyester plamuur en polyester spuitplamuur. Hechting op staal, aluminium en verzinkte ondergronden.

## Fysische kenmerken



12 maanden




2004/42/IIB(c)(540)<540



Paint + hardener 2:1 by volume  
Dilution for 40-150 Epoxy Primer,  
toevoeging 10 - 25 %

## Gebruiken



16 - 22 s  
4 mm DIN




1,3 - 1,6 mm  
1,6 - 2,0 bar



1,3 - 1,6 mm  
1,6 - 2,0 bar



1 - 2



1. 5 - 10 min.  
2. 5 - 10 min.  
3. 10 - 15 min.



25 - 50 µm

## Drogen



10 - 15 min



30 - 45 min



-



-



-

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten.  
Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.