



Q 40-555

1K High Build Primer

Charakteristika

40-555 je silnovrstvý základový plnič s vysokou plnivostí pro izolaci probroušených míst. Vysoký průtok materiálu a plnivost, konstantní tlak až do úplného vyprázdnění obsahu, rychlé schnutí, aktivní antikorozní ochrana. Profesionální výsledek nanášení. Přilnavost na přebroušené tovární a staré nátěry (kromě termoplastických), ocel, pozinkovanou ocel, hliník, vytvrzený plnič, různé plasty (např. tvrdé PVC, PPO/PA, ABS, PC/PBT). Lze přelakovat rozpouštědlovými i vodou ředitelnými laky.

Fyzikální vlastnosti



40-555-0501



40-555-0502



40-555-0503



60 měsíců



2004/42/IIIB(e)(840)597

Aplikace



očistit



důkladně protřepat
2 min



10 cm - 15 cm



2 coats
35 µm



pročistit ventil

Schnutí



5 - 10 min



na dotyk 20 - 30 min
pro broušení 30 min - 1h



P400-P600
Důkladně očistěte
před nanesením vrchního nátěru!!

Skladování



Výrobek skladujte na větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +15°C a 25°C.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: ColorCompany GmbH, všechna práva vyhrazena.