

Charakteristika

40-600 je konzervace rzi a epoxidový primer v jednom. Pro všechny druhy vozidel. Jednoduchá aplikace transparentní aktivní substance přímo na zkorodované místo po odstranění uvolněné zkorodované vrstvy. Rez se transformuje do černo-šedé ochranné vrstvy, kterou lze po zaschnutí přestříkat 1K vrchním lakem. Pro efektivní opravy železných a ocelových dílů.

Fyzikální vlastnosti



12 měsíců



2004/42/IIIB(e)(840)<765

Aplikace



očistit



důkladně protřepat
2 min



10 cm - 20 cm



3 - 4
10 - 12 µm



pročistit ventil

Schnutí



n/a



plně proschlé: 12 - 24 hod
lze přelakovat po 24 hod

Skladování



Výrobek skladujte na větraném místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření. Uchovávejte při teplotě mezi +15°C a 25°C.

Bezpečnost



Další informace naleznete v bezpečnostním listu.



Tento datový list má pouze informativní charakter. Podle našich znalostí jsou uvedené údaje v souladu s nejnovějšími normami a vycházejí z dlouholetých zkušeností s výrobou našich výrobků. Autorská práva: ColorCompany GmbH, všechna práva vyhrazena.