



# Q 50-200

# Stonechip Protection Spray

## Kenmerken

50-200 is een overschilderbare steenslagcoating met anticorrosieve en geluiddempende eigenschappen op basis van rubber en harsen. Na droging zijn de coatings overspuitbaar met de meest gebruikte verfsystemen. Nadat het product volledig is opgedroogd, blijft er een duurzame elastische film achter. 50-200 biedt een goede bescherming tegen verschillende temperaturen en steenslag. Gebruikt als steenslag- en anti-corrosie coating achter voor en achter bumper, dorpels en onderstellen / chassis van bijvoorbeeld auto's, vrachtwagens en bussen, maar ook als geluidsabsorberend product in wielkasten etc.

## Fysische kenmerken



50-200-0501



50-200-0502



24 maanden



2004/42/IIB(e)(840)510

## Gebruiken



cleaning



goed schudden  
2 min



25 cm - 30 cm



2 - 3



300 - 450 µm



clean valve

## Drogen



20°C



dust dry: ca. 20 min  
re-coatable: ca. 2 - 4 h

## Verwerkingstips



Spuit niet op de motor, tandwielen, remmen enz.

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Bewaren tussen +15°C en 25°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.