



Q 70-205

2K HS Clear Coat

Ominaisuudet

70-205 on naarmuuntumaton HS-kirkaslakka, jolla on erittäin hyvät juoksevuusominaisuudet ja UV-kestävyys. Ominaista korkea kemiallinen, mekaaninen ja säänkesto sekä korkea kovuus. Soveltuu ruiskutuskaappiin tai maalauskohteisiin. Kehitetty liuotin- ja vesiohenteisille pohjamaaleille.

Fyysiset ominaisuudet



12 month




2004/42/IIB(e)(840)<840



2:1 + 0-5%
70-205HN/70-205HF

Käyttää




17 - 19 s
4 mm DIN



1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,2 bar



2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 7 min
10 min



40 - 50 µm

Consumption: 9 - 10 m²/l

Kuivuminen



6-7 h 70-205HN
4-5 h 70-205HF

30 min 70-205HN
20 min 70-205HF

Hand sanding / dry:
P1000 - P2500

eccentric / dry:
P1000 - P2500



20°
2 h

Varastointi



Säilytä tuote tuuletetussa paikassa. Pidä poissa suoralta auringonvalolta.
Säilytä +5°C ja 20°C välillä.

Turvallisuus



Lisätietoja on käyttöturvallisuustiedotteessa.



Tämä käyttöturvallisuustiedote on tarkoitettu vain tiedoksi. Tietojemme mukaan annetut tiedot ovat viimeisimmän standardin mukaisia ja perustuvat vuosien kokemukseen tuotteidemme valmistuksesta. Tekijänoikeus: Q-Company Int. GmbH, kaikki oikeudet pidätetään.