



# Q 70-260

# 2K UHS Clear Coat 2:1 anti-scratch

## Kenmerken

70-260 is een krasvaste tweecomponenten HS acryl blanke lak op basis van Reflow technologie. 70-260 HS-VOC-Klarlack is vanwege de bestendigheid tegen microkrasjes (bijv. door autowasstraten) en chemicaliën bijzonder geschikt voor hoogwaardige gedeeltelijke of complete spuit werkzaamheden van auto's, motorfietsen en bedrijfsvoertuigen. 70-260 HS-VOC-Klarlack is bijzonder gemakkelijk aan te brengen en zorgt voor een optimale opname van spuitnevel bij het aanbrengen op grote oppervlakken of bij hoge temperaturen. VOC-conform. Voor liggende delen is het aan te bevelen dit product met maximaal 5% te verdunnen met de 99-200 Acryl verdunning.

## Fysische kenmerken



12 maanden



2004/42/IIB(e)(840)<530



2:1 + 0-5%  
70-260HN / 70-260HF

## Gebruiken



18 - 21 s  
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm  
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l



1 - 2



Between the coatings  
Before the oven drying

5 - 10 min  
10 - 15 min



40 - 50 μm

## Drogen



stofvrij: 20 - 25 min  
handdroog: 4 - 6 h  
gereed voor opbouw 16 h

handdroog: 20 - 30 min  
gereed voor opbouw 1 h

kortegolf 8 minuten  
middengolf 10-15 minuten

20°  
1 h with HS-Härter kurz  
2,5 h with HS-Härter normal

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.