



Q 70-265

2K UHS VOC Clear Coat 2:1

Kenmerken

70-265 is een VOC-conforme High-Solid acryl blanke lak voor volledige of gedeeltelijke spuitwerkzaamheden van auto's en bedrijfsvoertuigen en zorgt voor een bijzonder briljante afwerking en optimale vloeï op oplosmiddel- of watergedragen basislakken. 70-265 UHS VOC Klarlack garandeert een optimale uitharding, vooral bij oven droging maar ook bij kamertemperatuur. Het kan onmiddellijk na geforceerde droging worden gepolijst en is zeer goed bestand tegen alle soorten weersinvloeden, mechanische belasting en chemische middelen. Ook geschikt als bescherm laag voor neonkleuren (fluorescerende kleuren). Gemakkelijke en veilige toepassing onder alle klimatologische omstandigheden.

Fysische kenmerken



36 maanden



2004/42/IIB(d)(420)<420



2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF

Gebruiken



19 - 22 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 10 - 12 m²/l



1/2 + 1



Between the coatings
Before the oven drying

1 - 3 min
10 - 15 min



50 - 60 µm

Drogen



stofvrij: 25 - 35 min
handdroog: 12 h
gereed voor opbouw 24 h

handdroog: 30 min
gereed voor opbouw 2 h

kortegolf 8 minuten
middengolf 10-15 minuten

20°
1 h mit HS-Hardener normal
2,5 h mit HS-Hardener fast

Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.