



# Q 70-270

# 2K XPRESS Clearcoat VOC 2:1

## Kenmerken

70-270 is een snel uithardende Ultra High Solid Express blanke lak, die zich kenmerkt door een snelle droging. Na 15 minuten drogen bij 60°C en afkoeling is het klaar om te polijsten. Zeer goede soepelheid en egaliserende eigenschappen. Hoge glansgraad en hardheid. Uitstekende duurzaamheid door chemische, UV- en weersbestendigheid. Een uitgebalanceerde verwerkingstijd maakt een veilige toepassing mogelijk. Ontwikkeld voor oplosmiddel- en watergedragen grondlagen.

## Fysische kenmerken



12 maanden



2004/42/IIB(d)(420)<420



CLEARCOAT (A):  
by volume: 2  
by weight: 100  
HARDENER (B):  
by volume: 1  
by weight: 50

## Gebruiken



16 - 19 s  
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm  
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 10 - 12 m<sup>2</sup>/l



0,5 + 1



Uitdamp tijd tussen de lagen  
Uitdamp tijd voor droging

5 - 7 min  
10 min



50 - 60 µm

## Drogen



handdroog: 1 - 1,5 h  
droog om te polijsten : 3 - 4 h  
volledige hardheid: 4 days

handdroog: 10 min  
droog om te polijsten 15 min  
volledige hardheid: 15 min + 3 days

kortegolf 8 minutes  
middengolf 10 - 15 minutes

20°  
50 min

## Opslag



Bewaar het product op een geventileerde plaats. Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Bewaren tussen +5°C en 20°C.

## Veiligheid



Voor meer informatie zie het veiligheidsinformatieblad.



Dit informatieblad is uitsluitend bedoeld ter informatie. Voor zover ons bekend voldoen de verstrekte gegevens aan de laatste standaard en zijn ze gebaseerd op jarenlange ervaring met de fabricage van onze producten. Copyright: Q-Company Int. GmbH, alle rechten voorbehouden.